

KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

GALVI satyn

Galvi satyn – farba akrylowa przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Tworzy zmywalną powłokę o dobrej odporności na ścieranie. Do aplikacji na podłoża mineralne: tynk, gips, cegły, płyty kartonowo - gipsowe. Szczególnie polecana do pomieszczeń narażonych na okresowe działanie wilgoci (kuchnie, łazienki, pralnie, piwnice, itp.) Farba tworzy powłoki odporne na działanie grzybów pleśniowych.

DANE TECHNICZNE:

Wykończenie:	satyn
Gęstość:	1,32 – 1,36
Połysk przy 60°:	satyn 25-30%
Zaw. Sub. stałych obj.:	42 - 44% (biały)
Zaw. Sub. stałych wag.:	57 - 59%
Wydajność:	7-10m ² /l na warstwę
Czas schnięcia:	W dotyku: 1h Do przemalowania: 2h
Warunki aplikacji:	>5°C, <80% R.H

VOC :	30 g/l
VOC gotowa mieszanka :	30 g/l
VOC kategoria:	A/b
VOC limit:	100 g/l
Temp. zapłonu:	Niepalny

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

- Nieuszkodzone, stare podłoża można bezpośrednio pomalować farbą Galvi po wcześniejszym oczyszczeniu powierzchni z kurzu, brudu i tłuszczu.
- Podłoża mocno chłonne zagruntować np. Gruntem Ag
- Świeże tynki należy sezonować przez min 3-4 tygodnie przed malowaniem.
- Miejsca zagrzybione oczyścić i usunąć grzyba dostępnymi sposobami (zalecamy również usunięcie przyczyny powstawania grzybów), zagruntować np. Gruntem Ag, następnie nałożyć 2 warstwy farby Galvi.

Do przygotowania podłoża do malowania nie zaleca się używania środków na bazie chloru. Jeśli takie środki zostały użyte, podłoże należy dokładnie umyć czystą wodą, spłukać i pozostawić do wyschnięcia.

APLIKACJA

Przed aplikacją należy wsypać do pojemnika z farbą wszystkie składniki i dokładnie wymieszać. Po zmieszaniu farbę należy zużyć w ciągu 12h.

Wałek: nie rozcieńczać

Pędzel: nie rozcieńczać

Natrysk bezpowietrzny: w razie potrzeby rozcieńczać 2-5% wody, średnica dyszy 013 - 019, ciśnienie 160 – 200 bar.

Natrysk powietrzny: możliwy. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą.

CENTRUM BADAWCZO
PRODUKCYJNE „ALCOR” Sp. z o.o.
ul. Kępska 12
45-130 Opole
alcor@alcor.pl
www.alcor.pl

DYREKCJA:
T (+48 77) 455 46 10
F (+48 77) 455 46 10

DZIAŁ HANDLOWY:
T (+48 77) 455 74 77
F (+48 77) 457 98 56

KRS: 0000012399
Regon: P. - 530508975
NIP: 754-033-78-82
Kapitał Zakładowy 50 000, - PLN
Bank Pekao S.A. II O/Opole
81 1240 3103 1111 0000 3485 7869

KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

GALVI satyn

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznać się z informacjami na puszcze i w Karcie Charakterystyki

DODTKOWE INFORMACJE

- Przed użyciem produkt dokładnie wymieszać. Po zmieszaniu wszystkich składników należy zużyć farbę w ciągu 12h.
- Wersja matowa – bardziej estetyczna, wersja satynowa i w półpołysku łatwiej zmywalna – zalecana do obiektów przemysłowych.
- Farba GALVI nie likwiduje plam i zacieków. W przypadku plam i mocnych przebarwień po wilgoci i pleśni użyć specjalny podkład na plamy np. B-I-N lub Hard Hat 2990
- Farba posiada Atest Higieniczny
- Dzięki specjalnej formule Zn sucha powłoka jest chroniona przed rozwojem grzybów pleśniowych.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Zamknięte pojemniki można przechowywać 2 lata od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych w temperaturach od +5°C do +35°C.

PRODUCENT:

Centrum Badawczo – Produkcyjne

„Alcor” Sp. z o.o.

Ul. Kępska 12

45-130 Opole

www.alcor.pl

alcor@alcor.pl

tel. 77 455 74 77

CENTRUM BADAWCZO
PRODUKCYJNE „ALCOR” Sp. z o.o.
ul. Kępska 12
45-130 Opole
alcor@alcor.pl
www.alcor.pl

DYREKCJA:
T (+48 77) 455 46 10
F (+48 77) 455 46 10

DZIAŁ HANDLOWY:
T (+48 77) 455 74 77
F (+48 77) 457 98 56

KRS: 0000012399
Regon: P. - 530508975
NIP: 754-033-78-82
Kapitał Zakładowy 50 000, - PLN
Bank Pekao S.A. II O/Opole
81 1240 3103 1111 0000 3485 7869

Informacje tutaj zawarte podane są w dobrej wierze. Jako, że proces aplikacji produktu jest poza naszą kontrolą, C.B.P "Alcor" Sp. z o.o. nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać ze stosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji danych bez powiadomienia.

Wersja: 3

Data wydania: 06.12.2018